



# S730 Silicone Glass & Wetroom

**Etikkakovettuva silikonimassa kylpyhuoneisiin ja lasien tiivistykseen**

## TUOTTEEN KUVAUS

Silikonimassa saniteettisaumoille ja lasille. Kovettuu kosteuden vaikutuksesta ja luo kestävä sauman, joka ei kellastu. S730 Silicone Glass & Wetroom -silikonimassa muodostaa elastisen ja homeenkestävän liitoksen, joka tarttuu täydellisesti lasiin ja sileisiin pintoihin. Se on saatavilla neljässä värinkestävässä sävyssä, jotka vastaavat Bostikin saumalaasteja: Multi Grout Plus ja Flex Grout Plus yhtenäisen ja houkuttelevan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Silikonimassa on värimuutoksia, aikaa ja säätä kestävä sekä BVB:n hyväksymä, mikä takaa kestävyden ja korkean laadun kaikissa projekteissa. Se levittyy helposti ja tarttuu hyvin ilman primeria useimmille tiiviille alustoille. Lisäksi S730 Silicone Glass & Wetroom on EC1 Plus -sertifioitu ja sen ylivoimainen kestävyys on 24 kuukautta.

## KÄYTTÖKOHTEET

Bostik S730 Silicone Glass & Wetroom on erityisesti kehitetty kestäviin elastisiin liitoksiin kylpyhuoneissa, suihkuissa, märkätilojen matoissa, ikkunoiden tiivistämisessä ja teollisuussovelluksissa.

**Työohje:** Katso tekninen tuoteseloste.

## SERTIFIOINNIT

Emicode EC1 Plus  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM  
EN 15651-2: G-CC 20LM  
EN 15651-3: S XS1  
EPD  
DOP

## YMPÄRISTÖARVIOINNIT

Rakennustarvikkeiden arviointi: Hyväksytty



## TEKNISET TIEDOT

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 100 % moduuli:                | 0,27 N/mm <sup>2</sup>           |
| Syöttönopeus:                 | 125 g/min                        |
| Käyttölämpötila:              | +5 °C - +40 °C                   |
| Pohja:                        | Asetoksisilikoni                 |
| Kovettumisaika:               | 2 mm/24 h                        |
| Tiheys:                       | 1,02 g/ml                        |
| Murtovenymä:                  | 650 %                            |
| Valuma:                       | < 2 mm                           |
| Kylmäkestävyys kuljetuksessa: | Jopa -15 °C                      |
| Sauman liike:                 | 20 %                             |
| Shore A -kovuus:              | 21                               |
| Nahoittuminen:                | 5–6 minuuttia (@ +23 °C/50 % RH) |
| Lämmönkestävyys:              | -40 °C – +180 °C                 |
| Vetolujuus:                   | 1,80 N/mm <sup>2</sup>           |

*Nämä arvot vastaavat tyypillisiä ominaisuuksia, ja niiden vaihteluväli on ± 3 %*

## TUOTETIEDOT

| Tuotenro: | EAN:          | Väri:          | Tilavuus: | Myyntierä: |
|-----------|---------------|----------------|-----------|------------|
| 30629461  | 7311020083267 | White          | 300 ml    | 12 kpl     |
| 30629443  | 7311020083274 | Kirkas         | 300 ml    | 12 kpl     |
| 30629462  | 7311020083243 | Manhattan Grey | 300 ml    | 12 kpl     |
| 30629463  | 7311020083250 | White Grey     | 300 ml    | 12 kpl     |

## KÄTEVÄT EDUT

Erinomainen UV-säteilyn-, veden- ja säänkestävyys  
Täydellinen tarttuvuus lasiin, maalattuun puuhun, keramiikkaan jne.  
Erittäin homeenkestävä  
Helppo levittää  
Värinkestävä, ei kellastu pimeässä  
EC1 Plus sertifioitu  
Nopea nahoittuminen