



BOSTIK

S755

SILICONE BATH & KITCHEN P PREMIUM SILIKONI SANITEETTISAUMOIHIN

2024-05-17

TUOTESELOSTE

EDUT

- Neutraali kovettuminen, lähes hajuton
- Täydellinen tarttuvuus yleisimpiin rakennusmateriaaleihin
- Erinomainen UV-säteilyn-, veden- ja säänkestävyys
- Erittäin homeenkestävä
- Ei syövytä metalleja
- Laaja tarttuvuusspektri
- Saatavilla monissa eri väreissä
- Sopii luonnonkivelle

TUOTEKUVAUS

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P on monipuolinen neutraali silikonitiiviste saniteettisaumoihin, joka kovettuu kosteuden vaikutuksesta ja muodostaa kestävästä elastisen kumin.

KÄYTTÖALUE

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P on kehitetty erityisesti takamaan kestäviä elastisia saumoja keittiöön, kylpyhuoneeseen, rakennuselementteihin, ikkunatiivistyksiin sekä moneen teolliseen käyttötarkoitukseen

TYÖOHJE

Saumat, jonka mittasuhteet ovat oikeat, pystyy absorboimaan liikkeitä rakennusmateriaalien välissä. Sauman syvyyden on oltava oikeassa suhteessa sauman leveyteen. Pääsääntöisesti on että sauman leveyden ja syvyyden välisen suhteen tulisi olla 1:1 leveydellä 10 mm ja vähintään 5 mm syvyydessä tai leveydessä. Jos sauman leveys on yli 10 mm, syvyyden on oltava yhtä suuri kuin leveys jaettuna 3 plus 6 mm.



TEKNISET TIEDOT		Läpinäkyvä	Väri
100% elastisuusmoduuli	DIN 53504 S2	0,25 N/mm ²	0,35 N/mm ²
Levitysnopeus	@ Ø3 mm/6,3 bar	140 g/min	130g/min
Käyttölämpötila		+5°C - +40°C	+5°C - +40°C
Pohja		Pentanomoxim	Pentanomoxim
Kovettumisaika	@ +23°C / 50% suht. kost.	2 mm / 24 tuntia	2-3 mm / 24 tuntia
Tiheys	ISO 1183-1	1,02 g/ml	1,22 g/ml
Murtovenymä	DIN 53505/ ISO 868	500%	550%
Virtaus	ISO 7390	< 2 mm	< 2 mm
Pakkasenkestävyys ys kuljetuksen aikana		Enintään -15°C	Enintään -15°C
Sauman liikkuvuus		25%	25%
Shore A -kovuus	DIN 53505 / ISO 868	15	19
Kalvon muodostus	DBTM10,00	8 minuuttia@ +23°C / 50% suht. kost.	8 minuuttia@ +23°C / 50% suht. kost.
Lämmönkestävyys		-40°C - +120°C	-50°C - +120°C
Vetolujuus	DIN 53504 S2	1,20 N/mm ²	1,30 N/mm ²

Nämä arvot ovat tyypillisiä ominaisuuksia ja voivat vaihdella +/- 3 %

RAJOITUKSET

- Ei sovelu alustoille PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeä muovi, neopreeni ja bitumi
- Värimuutoksiavoit esiintyä pimeissä paikoissa ja kosketuksissakemikaaleihin
- Kellastuvat saumat voi esiintyä muiden rakennusmateriaalien kosketuspäästöissä tai päivänvalon puutteesta tilassa

PINNAN VALMISTELU JA VIIMEISTELY

Käyttölämpötila +5°C - +40°C (ympäristöstä ja pinnasta riippuen). Alustan on oltava kiinteä, puhdas, sekä rasvaton ja pölytön. Puhdista alusta. **BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P** tarttuu täydellisesti useimpiin ei-huokosiin alustoihin ilman pohjustetta. Huokoiset alustat on esikäsiteltävä **BOSTIK PRIMER 5075**. Testaa tarttuvuus aina ennen tuotteen käyttöä. Tasoita sauma **BOSTIK T500 FINISHING SOAP**.

MAALATTAVUUS

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P ei ole maalattavissa. Suosittelemme peittämään sauman reunat maalarinteipillä, jotta silikonie ei tarttuisi maalattaville pinnoille.

PUHDISTUS

Työkalut on puhdistettava vedellä käytön jälkeen. Kädet voi puhdistaa **BOSTIK CLEANING WIPES** puhdistuspyyhkeillä ja/tai vedellä ja saippualla. Kovettunut massa voi poistaa ainoastaan mekaanisesti.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä. Se on saatavilla pyynnöstä ja verkkosivustoilta.

SERTIFIOINNIT

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- Emicode EC1+
- ISEGA
- M1

Kaikki tässä asiakirjassa ja kaikissa muissa julkaisuissamme (sähköiset mukaan lukien) olevat tiedot perustuvat nykytietoomme ja kokemukseemme ja ovat Bostikin yksinomaista (immateriaali-)omaisuutta. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa kopioida, näyttää kolmansille osapuolille, jäljentää, välittää julkiseksi tai käyttää millään muulla tavalla ilman Bostikin kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan tekniset tiedot toimivat viitteinä eivätkä ne ole tyhjentyviä. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tämän asiakirjan (toimituksellisista) virheistä, puutteellisuudesta ja/tai virheellisyydestä. Tähän sisältyy, rajoittumatta, puutteellisuus ja/tai virheellisyys, joka aiheutuu teknisistä muutoksista tai tutkimuksesta, joka on suoritettu tämän asiakirjan julkaisun päivämäärän ja tuotteen hankinnan päivämäärän välillä. Bostik pidättää oikeuden korjata tämän asiakirjan sanamuotoa. Bostik ei ole vastuussa mistään vahingoista, joko suoraan tai epäsuorasti, jotka aiheutuvat tässä asiakirjassa kuvatun tuotteen (tuotteiden) käytöstä. Käyttäjän on luettava ja ymmärrettävä tämän asiakirjan ja muiden tuotteisiin liittyvien asiakirjojen sisältämät tiedot ennen tuotteen käyttöä. Käyttäjä on vastuussa kaikkien vaadittavien testien suorittamisesta sen varmistamiseksi, että tuote soveltuu tarkoitettuun käyttöön. Meillä ei ole vaikutusta siihen, miten tuotetta käytetään ja/tai olosuhteisiin, jotka liittyvät varastointiin tai kuljetuksen aikana esiintyviin tapahtumiin, emmekä siksi voi hyväksyä vastuuta minkäänlaisistavahingoista. Kaikkitoimitukset tehdään yksinomaisesti yleisten ehtojemme ja edellytyksiemme mukaisesti, joita säilytetään Hollannin kauppakamarissa.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.fi

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
www.bostik.fi

Smart help
+358 (0)10 843 88 00

