

ESKARO SISÄSEINÄ

25.8.2021



| | |
|----------------------------|---|
| Tuotetyppi | Vesiohenteinen, himmeä sisäseinämaali |
| Maalaustuoteryhmä | 314, 313, 312, 311 |
| Käyttökohteet | Uudet ja aiemmin maalatut sisäseinät ja -katot kuivissa sisätiloissa. Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevyypinnoille. |
| Riittoisuus | n. 8–12 m ² /L Riittoisuuteen vaikuttavat mm. maalausmenetelmä ja -olosuhteet, sekä maalattavan alustan ominaisuudet (mm. imevyys). Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi. |
| Kiiltoryhmä | 5, himmeä (RT-luokitus) |
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 35 til. %. |
| Tiheys | n. 1,30 kg/l, SFS 3635 |
| Ohenne | Vesi |
| Levitysmenetelmät | Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutus: suutin 0,018" - 0,023", ohennus 0–10 til. % |
| Kuivumisaika | Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia Seuraava käsittely 1–2 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %) |
| Maalausolosuhteet | Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. |
| Värisävy | Maalarinvalkoinen |
| Pesunkestävyys | Kestää yli 5000 harjausta, SFS 3755. |
| Kemikaalikestävyys | Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita. |
| Lämmönkestävyys | 85 °C, SFS 3757 |
| Varastointi | Suojattava pakkaselta. |
| Pakkauskoot | 5 L |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

| | |
|-----------------------------------|--|
| Esikäsitteily | Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. |
| Maalaamaton pinta | Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. |
| Aikaisemmin maalattu pinta | Pese aikaisemmin maalatut pinnat tarvittaessa Eskaro BioClean Maalarinpesulla, huuhto huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Kovat ja kiiltävät alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. |
| Maalaus | Sekoita Eskaro Sisäseinä hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. |
| Työvälineiden pesu | Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä. |
| Hoito-ohjeet | Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan pehmeää harjaa, moppia tai pölypyyhettä käyttäen. Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jättää puhdistuksen jälkeen märäksi. |
| Huoltokäsittely | Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. |
| Tuoteturvallisuus | Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Sisältää tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: BIT ja C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen. |
| VOC | EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30 g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC |
| Kuljetus | VAK/ADR - |

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.