

SISÄSEINÄ

1.6.2015



Tuotetyppi	Vesiohenteinen, himmeä akrylaattimaali.
Maalaustuoteryhmä	314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04
Käyttökohteet	Sisäseinät ja -katot, kuten esim. makuuhuoneet, olohuoneet, eteiset, käytävät ym. Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevyypinnoille sisäkäyttöön. Myös aikaisemmin alkydimaalilla maalattujen pintojen maalaukseen.
Riittoisuus	Maalattut pinnat 10-12 m ² /l. Lastulevy-, tasoite-, kartonkipintainen kipsilevy-, puukuitulevy- ja tapettipinnoille 7-9 m ² /l. Betoni- ja rappauspinnoille 3-5 m ² /l.
Kiiltoryhmä	5, himmeä (RT-luokitus)
Kuiva-ainepitoisuus	n. 35 til. %.
Tiheys	n. 1,30 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. Korkeapaineruiskutus - suutin 0,018" - 0,023" - ohennemäärä 0-10 til. %
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 0,5 tuntia Seuraava käsittely 1-2 tuntia (+23 °C, ilman suht.kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
Värisävyt	Valkoinen A-pohja. A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan sävytyspastoilla.
Pesunkestävyys	Kestää yli 5000 harjausta, SFS 3755.
Kemikaalikestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.
Lämmönkestävyys	85 °C, SFS 3757
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalaamaton pinta	Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Sisäkatolla. Suorita pintamaalaus Sisäseinällä.
Aikaisemmin maalattu pinta	Pese ennen maalatut pinnat ja huuhto huolellisesti vedellä. Kovat ja kiiltävät alkydimaalilla maalatut pinnat on hiottava himmeiksi. Poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Maalaus	Sekoita Sisäseinä hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Työvälineiden pesu	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.
Hoito-ohjeet	Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Pinnat puhdistetaan pehmeää harjaa, moppia tai pölypyyhettä käyttäen. Likaiset pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jättää puhdistuksen jälkeen märäksi.
Huoltokäsittely	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
Tuoteturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
VOC	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC
Kuljetus	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.