



EP1 Garage -Telattava epoksimassa-pinnoite

Kaksikomponenttinen telattava epoksimassapinnoite paikka- ja pintamassaukseen. EP1 soveltuu uudelle tuoreelle ja vanhalle betonille. Laadukas, kiiltävä pinta syntyy hetkessä.

EP1-paketti sisältää 6,7 kg epoksihartsia, 3,3 kg kovetetta ja 2x1 kg paikkaukseen tarvittavaa kvartsihiekkää.

Riittoisuus uudelle, tuoreelle betonille:



tai



Yksi käsittely, **30 m²**
Pinnan paksuus **0,3 mm**

Kaksi käsittelyä, **15 m²**.
Pinnan paksuus **0,6 mm**

Riittoisuus vanhalle, kuluneelle betonille:



Kaksi käsittelyä ja paikkaus, **10m²**
Telaksi suositellaan lyhytkarvaista, nukkaamatonta telaa.

TYÖOHJE:

Betonipinnan tulee olla kiinteä. Betoniliima poistetaan hiomalla ja imuroimalla tai 25 % Solmaster RKL-happopesuliuoksella. Pesun jälkeen pinnan pitää antaa kuivua muutama tunti.

Ennen työn aloittamista tulee huomioida, että kaikkia harts- ja kovetekomponentteja ei tule sekoittaa kerralla, vaan käyttökohdeesta riippuen 2 tai 3 erässä. Käytä sekoitettu harts-kovete-seos 15 minuutin sisällä komponenttien yhdistämisestä. Muista huolellinen komponenttien ja seoksen sekoittaminen.

Tuore betonipinta:

Sekoita huolellisesti 2 osaa hartsia ja 1 osa kovetetta (puolet aineista). Telaa pohjusteeksi yhtenäinen, paksuhko kerros EP 1-seosta. Toinen telaus voidaan tehdä 1 vrk päästä, mieluiten poikisuuntaisesti ensimmäiseen telaukseen nähden.

Vanha betonipinta:

Sekoita huolellisesti 2 osaa hartsia ja 1 osa kovetetta (n. 1/3 aineista). Telaa pohjusteeksi paksuhko kerros EP 1-seosta. Kuluneiden pintojen ja halkeamien paikkauksen tulee tapahtua aikaisintaan n 1 vrk pohjusteen levittämisen jälkeen. Mittaa paikkausmassaan 1 osa EP 1-seosta, ja 1 osa kvartsihiekkää. 2. telaus voidaan tehdä 1 vrk päästä paikkauksesta, poikittain 1. telaukseen nähden.



Solmaster Oy
Tiiriskankaantie 6-8
FI-15860 Hollola
Puhelin (03) 780 2363
Fax (03) 780 2370
solmaster@solmaster.fi
www.solmaster.fi

