

**WINDOORA****29.1.2013**

<b>Tuotetyyppi</b>	Vesiohenteinen alkydi-sideaineeseen perustuva puolikiiltävä ikkuna- ja ovimaali sisä- sekä ulkokäyttöön. Muodostaa kestävästä maalikalvon.
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	466 Puupintojen vesiohenteiset ovi- ja ikkunamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
<b>Käyttökohteet</b>	Uusien ja aikaisemmin maalattujen puisten ikkunapuitteiden, ovien ja karmien maalaamiseen sisällä ja ulkona. Soveltuu myös pohjamaalatuille metallipinnoille sisätiloissa.
<b>Riittoisuus</b>	6 – 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Kiiltoryhmä</b>	3, Puolikiiltävä
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 50 paino%.
<b>Tiheys</b>	n. 1,3 kg/l
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Levitysmenetelmät</b>	Maalaus siveltimellä tai telalla.
<b>Kuivumisaika</b>	Seuraava käsittely >6 tuntia Täysin kuiva 1-2 päivää (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 80 %)
<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Puunkosteuden tulee olla alle 20 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava välillä 10–22 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Vältä maalaamista suorassa auringonvalossa tai sateen ollessa luvassa.
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan.
<b>Varastointi</b>	Säilytettävä 5-30 °C. Suojattava jäätymiseltä.
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l ja 2,7 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

**KÄYTTÖOHJEET**

<b>Esikäsitteily</b>	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
<b>Maalaamaton pinta</b>	Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Homeen poistoon voidaan käyttää Julkisivu- ja homepesua. Pohjusta maalaamattomat puupinnat Hirsipohjusteella. Käsittele metallipinnat Ruosteestopohjamaalilla. Poista oksankohdista irtoava pihka ja käsittele ne oksalakalla.
<b>Aikaisemmin maalattu pinta</b>	Maalattava pinta puhdistetaan huolellisesti. Irtonainen vanha maali poistetaan teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Likaiset ja homeiset pinnat puhdistetaan Julkisivu- ja homepesulla. Käsittele puupuhtaat pinnat Hirsipohjusteella. Poista metallipinnoista ruoste ja käsittele ne Ruosteestopohjamaalilla.
<b>Maalaus</b>	Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä (ei enempää kuin 5 %). Maalaa Windooralla 1-2 kertaan.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.
<b>Huoltokäsittely</b>	Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.
<b>Tuoteturvallisuus</b>	Sisältää 2-etyyliheksaanihappo, kobolttisuolaa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
<b>VOC</b>	EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010) Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC
<b>Kuljetus</b>	VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.