

Tuotetyyppi	Vesiohenteinen, puolihimmeä akrylaattimaali
Maalaustuoteryhmä	461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13
Käyttökohteet	Käsittlemättömien, teollisesti pohjamaalattujen ja aikaisemmin käsiteltyjen puupintojen ulkomaalaukseen.
Riittoisuus	5-8 m ² /l.
Kiiltoryhmä	Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)
Kuiva-ainetilavuus	n. 40 %
Tiheys	1,25 kg/l, SFS 3635
Ohenne	Vesi
Levitysmenetelmät	Sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,016"- 0,022". Ohenninmäärä ruiskutuksessa 5 - 10 til.%
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 1 h Seuraava käsittely 2-4 h (+23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %)
Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.
Sävytys	Valkoista A-pohjaa voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan sävyttää. Väritön C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä.
Varastointi	Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkauskoot	9 ja 18 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteily Sekoita maali huolellisesti, ohenna tarvittaessa vedellä.

Uudet pinnat

Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat Eskaro Julkisivu- ja homepesulla käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Voima Aqua Pohjustepuunsuojalla. Suojaa naulankannat ja muut ruostuvat metalliosat Eskaro Ruostepohja ruosteenestopohjamaalilla. Poista oksankohdista irtoava pihka ja käsittele ne oksalakalla. Pohjamaalaa kertaalleen Eskaro Wood Primer Ulkopohjamaalilla ja pintamaalaa 1-2 kertaa Eskaro Veranta Talomaalilla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalatut pinnat

Puhdista puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet pinnat Eskaro Julkisivu- ja homepesulla käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Maalaa Eskaro Veranta Talomaalilla 1-2 kertaan. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Aikaisemmin maalatut pinnat

Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Pese homehtuneet pinnat Eskaro Julkisivu- ja homepesulla käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtelee hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Voima Aqua Pohjustepuunsuojalla sekä pohjamaalaa tarvittaessa kertaalleen Eskaro Wood Primer Ulkopohjamaalilla. Maalaa 1-2 kertaa Eskaro Veranta Talomaalilla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Tuoteturvallisuus

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä vaadittuja henkilösuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräily pisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.