



STIX A511 COMBI AIR

KEVYT SEINÄ- JA LATTIALIIMA LAAJALLA KÄYTTÖALUEELLA

2024-04-10

EDUT/OMINAISUUDET

- ✓ Hyvä ympäristövalinta, M1 ja EC1+
- ✓ Kevyt
- ✓ Helppo levittää liimanlevittimellä tai telalla
- ✓ Hyvät asennusominaisuudet, hyvä tartunta ja pitkä aukioloaika
- ✓ Laaja käyttöalue, seinä- ja lattiialiima



KÄYTTÖALUE

TUOTEKUVAUS

STIX A511 COMBI AIR on vesipohjainen lattia- ja seinäliima laajalla käyttöalueella ja se sopii tavallisimmille lattiamateriaaleille. Erittäin hyvät märkä- ja tarraliimausominaisuudet sekä vahva alkutartunta ja nopea pitolujuuden kasvu. Ympäristöstävällinen, alhaiset emissioarvot, täyttää vaatimustasot EC1 Plus ja M1.

KÄYTTÖ

Lattia- ja seinämateriaalien liimaukseen sekä kuivissa että märissä tiloissa sisällä. Sopii kaupallisiin rakennuksiin sekä yksityisasuntoihin.

Hyvien levitysominaisuuksien vuoksi tuote sopii myös suurempien pintojen projekteihin. Sopii lattialämmityskohteisiin ja kestää toimistotuolien pyörien kulutusta.

Suosittelut materiaalit:

- ✓ Tekstiililaatat
- ✓ Pehmeät vinyyliamatot (pohjamateriaalilla tai ilman)
- ✓ Polyolefiinimatot esikäsitellyllä taustalla
- ✓ Kumi (enintään 3,5 mm)
- ✓ Linoleumi muovitaustalla
- ✓ Tekstiilimatot muovitaustalla
- ✓ Märkätilojen seinämatot, joissa PVC-kerroksen paksuus on yli 0,6 mm



TUOTETIEDOT

TUOTETIEDOT	PAKKAUS	KOKO	EAN
30626064	10 L	11 kg	7311020082796
30627508	5 L	5,5 kg	7311020083083
30627507	1 L	1,1 kg	7311020083076

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Väri	Valkoinen
Tiheys	1,11 kg/litra
Sideaine	Akrylaattityyppinen polymeeridispersio
Asennusaika*	Märkäliimaus: noin 0–30 min Tarraliimaus: 30–60 min
Avoin aika*	PVC: 60 min Kumi: 30 min
Kävelynkestävä	12 tuntia
Kovettumisaika	24 - 48 tuntia
Liiman riittoisuus	Noin 4 m ² /l
Työolosuhteet	Lämpötila vähintään +15 °C. Parhaat tulokset noin +20 °C:ssa ja noin 60 %:n Rh ilmastokosteudessa
Varastointikestävyys	12 kuukautta +10–20 °C:ssa. Suojeltava pakkaselältä.

* Nämä arvot on mitattu +23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa normaalilla huokoisella alustalla. Alustasta ja lämpötilasta riippuen arvot voivat poiketa yllä olevista



LEVITYSOHJEET

ALUSTAN VALMISTELU

Noudata ensisijaisesti mattovalmistajan ohjeita. Alla on ainoastaan täydentäviä tietoja itse liimausta varten. Alustan on oltava puhdas, tasainen, luja, pölytön, liaton eikä siinä saa olla liimajäämiä eikä vanhaa maalia. Mahdolliseen tasoitukseen suositellaan tarkoitukseen sopivaa Bostik-lattiatasoitetta.

Betonialustaan liimatessa kosteus ei saa ylittää RT-korteissa määriteltyjä enimmäisarvoja. Liiman, pinnoitteen ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C. Suhteellinen kosteus alustassa ei saa ylittää 85 % betonilla ja 8–12 % lastulevyillä. Ei-imukykyisille alustoille, kuten erikoislujalle betonille, suositellaan vähintään 10 mm:n paksun Bostik lattiatasoittekerroksen levittämistä.

LEVITYSTAPA

LIIMAUS LATTIALLE:

Märkäliimaus: Liimaus imevälle alustalle, betonille, tasoitemassalle ja lastulevyille. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä

liima lattialle hammastetulla lastalla. Liimaraitojen korkeuden tulee olla 2–3 mm. 3. Laita matto suoraan märälle liimalle tai jos halutaan vahvempi alkutartunta, asennusaikaa voidaan pidentää 20–30 minuuttiin. 4. Hiero matto huolellisesti liimaan ja paina kaikki ilmataskut pois. Parhaan tuloksen saat mattojojrällä. 5. Tarkista, että kostuminen liiman ja maton välillä on hyvä.

Tarraliimaus: Liimaus ei-imeville alustoille tiiviillä pinnoitteilla. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme lattian käsittelyä 2–3 mm:n kerroksella tasoitemassaa. Anna tasoitteen kuivua kokonaan. Liimauksen voi sitten tehdä huokoisen alustan suositusten mukaan. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima alustalle hammastetulla lastalla (jos pinnoite on hyvin tiivis). Odotusaika noin 30–60 min. 4. Vaihtoehdo: Aseta matto märälle liimalle ja nosta se sitten ylös ja anna kuivua 20–30 minuuttia. 5. HUOMIO! Tarraliimauksessa on tärkeää, että pinnoite hierotaan hyvin huolellisesti parhaan tarttuvuuden saavuttamiseksi. Parhaan tuloksen saat mattojojrällä. 6. Tarkista, että kostuminen liiman ja maton välillä on hyvä.

LIIMAUS SEINÄLLE:

HUOMIO! Seinäpinnoitteiden liimauksessa tulee aina käyttää märkäliimausta. Huolehdi, että seinä on puhdas, luja, pölytön ja imukykyinen. 1. Sekoita liima hyvin. 2. Levitä liima tasaisesti seinälle perlontelalla. Älä telaa suurempaa aluetta kuin voit asentaa noin 30 minuutin aikana riippuen alustan imukyvystä, lämpötilasta ja ilman kosteudesta. 3. Asenna matto märkään liimaan huokoiselle alustalle. Pohjusta voimakkaasti huokoinen alusta laimennetulla liimalla 1:4. 4. Asenna matto vaaka- tai pystysuunnassa mattovalmistajan ohjeiden mukaan. 5. Hiero matto kiinni huolellisesti, jotta ilma poistuu.

KÄYTTÖ

3–6 m²/l alustasta ja valitusta levitystavasta riippuen.

TAUSTA	LIIMALASTA	LIIMAN RIITTOISUUS
Tasainen tausta – ei-huokoinen alusta	Liimalasta n° A4	Noin 6 m ² /l
Tasainen tausta – huokoinen alusta	Liimalasta n° A2	Noin 4–5 m ² /l
Vähemmän tasainen tausta	Liimalasta n° B1	Noin 4–4,5 m ² /l
Epätasainen tausta	Liimalasta n° B2	Noin 3–4 m ² /l

VARASTOINTIAIKA

12 kuukautta kuivassa, viileässä ja avaamattomassa pakkauksessa +10–20 °C. Suojeltava jäätymiseltä.

PUHDISTUS

Vedellä ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima poistetaan mekaanisesti tai lakkabensiinillä.

TURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa pyydettäessä. Pidä pakkaus tai etiketti käsillä, jos sinun täytyy hakeutua lääkäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä. Pese saippualla ja vedellä, jos liimaa pääsee kosketuksiin ihon kanssa. www.bostik.fi

VASTUU

Vastuuvapauslauseke: Tarkastelemamme tekniset tiedot, kuten vastuamme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeiluihin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää ja saamaan parhaan mahdollisen tuloksen. Kun käyttöolosuhteet ovat hallintamme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta tuotteen käytön tuloksista sellaisissa olosuhteissa.

BOSTIKSERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

